

IIB. 1 SUSUN/ 3 DAUN



SPESIFIKASI - 1 SUSUN x 3 DAUN (3 DAUN)

Per Lembar	: 1 X 3 (3 DAUN)
Panjang	: 480 mm
Lebar	: 800 mm
Luas efektif/lembar	: 400 x 750 mm ²
Jumlah per m ²	: 3,33 lembar
Berat per lembar	: 1,10 kg
Berat per m ²	: 3,67 kg
Sudut kemiringan	: >18° - 90°
Jarak reng	: 400 mm
Ketebalan TCT metal	: (3,0,30 s/d 0,40) mm (ready stock)
Ketebalan total (+ Butir batu)	: (1,25 - 2,50) mm

CARA PEMASANGAN

1. Pemasangan dari kanan ke kiri & dari atas ke bawah.
2. Untuk genteng 1 Susun (3 Daun) pemasangan bisa sejajar bisa juga zig zag (a).
3. Untuk genteng 2 Susun (6 Daun) pemasangan hanya bisa sejajar (b).



GEDUNG GRAHA PARIWISATA
Bekasi, Lippo Cikarang
LUCKY MAROON




Perumahan BUKIT CANTIKA
Pondok Gede, Jakarta Timur
MINIMALIST CHARCOAL GREY

RENG

a. Genteng Metal Gelombang



b. Genteng Metal Minimalist



X : Lebar genteng keluar dari listplank menyesuaikan dengan pembagian reng dari nok.

Untuk pemasangan genteng metal memakai reng KR 30 (30 mm tinggi), reng dipasang terbalik (bagian datar di bawah untuk mempermudah pemboutan).

OVERLAPPING



Genteng dipasang dari ATAS ke BAWAH dengan sistem overlapping sebagaimana dalam gambar.

PEMBOUTAN



Pemboutan menggunakan Self-Drilling Screw dengan Seal Karet EPDM (dapat dilapisi cat / butir batu / serbuk batu). Screw dipasang pada bagian reng vertikal untuk menghindari kebocoran.



II. GENTENG METAL "MINIMALIST ZEN" BERLAPIS BUTIR BATU / BERLAPIS SERBUK BATU(0,30 s/d 0,40) TCT METAL

- Tampilan menyerupai genteng beton flat dengan efisiensi pemakaian lembaran
- Biaya struktur lebih murah (Truss & kolom + Ringbalk lebih kecil)
- Biaya bahan pemasangan genteng lebih meringankan budget
- Maintenance jangka panjang yang lebih mudah (bergaransi 5 tahun)
- Cocok untuk sudut kemiringan atap antara $>18^{\circ}$ - 90° karena tahan tampias (setiap lembar genteng dibuat ujung dan tengahnya)


IIA. 2 SUSUN x 3 DAUN (6 DAUN)




SPESIFIKASI - 2 SUSUN x 3 DAUN (6 DAUN)

Per Lembar	: 2 X 3 (6 DAUN)
Panjang	: 880 mm
Lebar	: 800 mm
Luas efektif/lembar	: 800 x 750 mm ²
Jumlah per m ²	: 1,67 lembar
Berat per lembar	: 2,11 kg
Berat per m ²	: 3,39 kg
Sudut kemiringan	: $>18^{\circ}$ - 90°
Jarak reng	: 400 mm
Ketebalan TCT metal	: ($>0,30$ s/d $0,40$) mm (ready stock)
Ketebalan total (+ Butir batu)	: (1,25 - 2,50) mm

II B. 2 SUSUN x 4 DAUN (8 DAUN)



Perumahan DRAMAGA CANTIK, Cluster PINNACLE, Bogor. MINIMALIST CHARCOAL GREY.



SPESIFIKASI - 2 SUSUN x 4 DAUN (8 DAUN)

Per Lembar	: 2 X 4 (8 DAUN)
Panjang	: 880 mm
Lebar	: 1035 mm
Luas efektif/lembar	: 800 x 1000 mm ²
Jumlah per m ²	: 1,25 lembar
Berat per lembar	: 2,81 kg
Berat per m ²	: 3,39 kg
Sudut kemiringan	: $>18^{\circ}$ - 90°
Jarak reng	: 400 mm
Ketebalan TCT metal	: ($>0,30$ s/d $0,40$) mm (ready stock)
Ketebalan total (+ Butir batu)	: (1,25 - 2,50) mm